SCHEDA TECNICA

EASYCLICK



GREENA

Creating Beauty - Respecting Nature

La tabella seguente riporta le specifiche tecniche relative ai seguenti 15 articoli: 9001-01 / 9001-02 / 9001-03 / 9002-01 / 9002-02 / 9003-01 / 9003-02 / 9004-01 9004-02 / 9005-01 / 9005-02 / 9005-03 / 9006-01 / 9007-01 / 9008-01 / 9009-01

DESCRIZIONE	CERTIFICAZIONE	REQUISITI	RISULTATO
Certificazione Floorscore	SCS-EC10.3-2014v3.0	Fare riferimento agli standard	Superato
Certificazione CE	EN14041	Fare riferimento agli standard	Superato
Resistenza al fuoco	EN 9239-1 EN ISO11925-2 EN 13501-1	Flusso Critico ≥ 8.0kW/m2 Es ≤ 150mm entro 20s m2 Fumi ≤ 750% minuti	Bfl-S1
Resistenza allo scivolamento	EN13893	N/A	Classe DS
Test dei ftalati (DNOP/DIDP) (DBP/BBP/ DEHP/DINP/DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	N/A	Free
Test dei ftalati (DNOP/DIDP) (DBP/BBP/ DEHP/DINP/ DNOP/DIDP)	SO 16000-3:2011 ISO 16000-6:2004 ISO 16000-9:2006	N/A	Free
Test dei ftalati (DNOP/DIDP) (DBP/BBP/ DEHP/DINP/DNOP/DIDP)	ASTM D 3421-75	N/A	Free
Stabilità dimensionale	ASTM F2199-09(R2014	≤ 0.25%	Direzione di produzione:-0,046% In direzione trasversale alla produzione:-0,009%
Determinazione della stabilità dimensionale e dell'arricciamento dopo esposizione al calore	EN ISO 23999:2012	≤ 0,25% L'arricciatura ≤ 2mm	Direzione lunghezza: -0,04% Direzione larghezza: 0,01%
Resistenza della giuntura	EN 684:1995	N/A	Media: 360 N/50 mm Minima: 330 N/50 mm Superato
Indentazione residua (%)	ASTM F1700-13a & ASTM F1914-07(2011)	Valore medio ≤ 8 Valore individuale ≤ 10	0,4 Superato
Determinazione dell'indentazione e dell'indentazione residua	ISO 24343-1:2012	N/A	0 millimetri Superato
Resistenza alle sostanze chimiche	ASTM F1700-13a & ASTM F925-13	Non più di un leggero cambiamento nell'opacità della superficie, nell'attacco della superficie o nella colorazione	Non è stato rilevato alcun cambiamento nell'opacità della superficie, nell'attacco della superficie o nelle macchie
Stabilità al calore	ASTM F1514-03(R2013)	E*ab < 8	E*ab=0,67 Superato
Carico statico	ASTM F970-17	N/A	0,04 mm Superato
Test del contenuto di metalli pesanti solubili	ASTM F963-16 (clausola 8.3)	N/A	Free
Resistenza all'impatto con grandi palle	NALFA/ANSI LF-01-2011	N/A	Non si sono verificate crepe o fratture all'altezza di 2500mm
Propensione elettrica statica	EN 1815:2016 metodo A	≤ 2kV	0,2 kV
Classe di isolamento dagli impatti con imbottitura da 1,5 mm	Norme sulla sicurezza	N/A	IIIC=65
Classe di isolamento dagli impatti *Classe di trasmissione del suono*	Certificato ASTM E492-09 (2016)	N/A	IIC=65 STC=62
Formaldeide	Norma ISO 17226-1:2008	N/A	Free
Legame superficiale	NALFA/ANSI LF-01-2011	N/A	1,14MPa Superato

Pavimento resiliente che copre Determinazione della resistenza alla pelatura	EN ISO 24345:2012		Longitudinal direction:95N/50mm Cross direction: 95N/50mm
Sedia con rotelle(25000 Cicli)	EN 425:2002	N/A	Nessun danno è stato riscontrato dopo il test
Conduttività termica e resistenza termica	EN12667:2001	N/A	0,110 W/(mK) 0,055(m2.K)/W
Solidità del colore	EN ISO 105-B02:2014	N/D	Grado 6
Resistenza alle macchie	ISO 26987:2008	N/D	Indice 0: Non interessato Superato
Resistenza alle macchie	EN 423:2001	N/D	Indice 0: Non interessato Superato
Resistenza allo scivolamento (prova rampa olio-bagnato)	DIN 51130:2014-02	N/A	Angolo critico di inclinazione: 14,8° Classificazione: R10 Superato
Resistenza ai batteri	Metodo C ISO 846-1997	N/A	crescita: 0 Superato
Screening dei minerali provenienti da conflitti	Test Confilt Minerals per il contenuto totale di stagno, tantalio, tungsteno e oro,	N/A	N/D
Assorbimento d'acqua	ISO 62-2008	N/A	0
Metallo pesante solubile Prova dei contenuti	EN 71-3:2013+A3:2018	N/A	FREE
SVHC rilasciato	EU REACH Regulation No.1907/2006 Article 33	N/A	Non rilevato
Coefficiente dinamico di attrito	EN13893: 2002 EN14041: 2004/AC:2006	N/A	0.40 Superato
Riduzione di trasmesso rumore da impatto	ISO 10140-3-2010 ISO 717-2-2013	N/A	Δ Lw=21dB,
Formaldeide	ISO 16000-9	< 10µg/m³	A+
Acetaldeide		< 200µg/m³	A+
Toluene		< 300µg/m³	A+
Tetracloroetilene		< 250µg/m³	A+
Xilene		< 200µg/m³	A+
1,2,4-Trimetilbenzene		< 1000µg/m³	A+
1,4-Diclorobenzene		< 60µg/m³	A+
Etilbenzene		< 750µg/m³	A+
2- Butossietanolo		< 1000µg/m³	A+
Stirene		< 250µg/m³	A+
VOC totali (TVOC) (C6-C16)		< 1000µg/m³	A+